

Synco Lube® KOMPATIBILITÄTSLISTE verschiedener Produkte



Polymer (Kunststoffe) Prüfung auf konstante Dehnung Zugfestigkeit	Synco Lube® Mehrzweckfett	Synco Lube® Öle	Synco Lube® Silikon Schmierfett	Synco Lube® Silikon O-Ring Fett	Synco Lube® Silikon O-Ringöl
Acryonitrile Butadiene Styrene (ABS)	E	E	E	E	E
Cellulose acetate (CA)	E	E	E	E	E
Polystyrene (PS)	G	G	E	E	E
Polyamide (PA) (Nylon)	E	E	E	E	E
Polycarbonate (PC)	G	G	E	E	E
Polyethylene (PE)	E	E	E	E	E
*ultra high molecular mass (PE-UHMW)	E	E	E	E	E
*low density (PE-LD)	E	E	E	E	E
Polyethylene-/polybutylenetherephthalat (PE/PBT)	E	E	E	E	E
Polyoxymethylene, Polyacetate (POM) (Delrin)	E	E	G	G	G
Polypropylene (PP)	E	E	E	E	E
Polyphenylene oxide (PPO)	E	E	E	E	E
Polyphenylene sulphide (PPS)	E	E	G	G	G
Polystyrene (PS)	G	G	G	G	G
Polytetrafluoroethylene (PTFE)	E	E	E	E	E
Polyurethane (PUR)	E	E	E	E	E
Polyvinylchloride (PVC)	E	E	E	E	E
Thermoplastic elastomer (TPE)	E	E	E	E	E
Elastomere (Gummi / Kautschuk)	Synco Lube® Mehrzweckfett	Synco Lube® Öle	Synco Lube® Silikon Schmierfett	Synco Lube® Silikon O-Ring Fett	Synco Lube® Silikon O-Ringöl
Acrylic rubber (ACM)	E	E	E	E	E
Buna S	NC	NC	E	E	E
Butyl (IIR)	NC	NC	E	E	E
Polychloroprene rubber (CR)	G	G	E	E	E
Chlorosulphonated PE-rubber (CSM)	E	E	E	E	E
Ethylene-propylene-diene rubber (EPDM)	NC	NC	E	E	E
Fluorinated rubber (FKM)	E	E	E	E	E
Natural rubber (NR)	NC	NC	E	E	E
Neoprene	E	E	E	E	E
Nitrile (NBR)	E	E	E	E	E
Polyurethane (AU, EU)	E	E	E	E	E
Propylene-tetrafluorethylene rubber (FPM, FFKM)	E	E	E	E	E
Styrene-butadiene rubber (SBR)	NC	NC	E	E	E
Silicone rubber (FMQ, PMQ, MQ, VMFQ, VMQ)	G	G	NC	NC	NC
Viton (FKM)	E	E	E	E	E
Bewertungsschlüssel E - Kompatibilität ausgezeichnet G - Kompatibilität gut NC - Nicht kompatibel	Synco Lube® " ...everywhere and no wear"!				

SYNCO CHEMICAL CORPORATION
vertreten durch:

Pirolđa Groß- und Einzelhandel Import und Export GmbH

Ballertshofen 41
92283 Lauterhofen
+49 (0) 9189 4128976
e-mail: info@synco-lube.com

www.synco-lube.com

